



สว. พ. ช. ท.

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 5

"สร้างองค์ความรู้
เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น"

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สมบัติความเป็นฉบับของอิฐที่มีส่วนผสมของชี้ทางธรรมชาติ

อาจารย์ดิน ตะแซฟามากะ* ซอพะ สะนิ** รุชนา เวราพาน** และ ญาณานา กามา**

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติความเป็นฉบับของอิฐที่มีส่วนผสมของชี้ทางธรรมชาติ โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หินทราย หินเกร็ด และชี้ทางธรรมชาติ ศึกษาผลของการแทนที่หินเกร็ดและหินทรายด้วยชี้ทางธรรมชาติที่มีต่อสมบัติความเป็นฉบับของอิฐ ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติต้านทานทางเสียง สมบัติต้านทานทางความร้อนและสมบัติทางกล จากการวิจัยพบว่าชี้ทางธรรมชาติที่เติมมีผลต่อความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ำ อิฐมีค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียง จัดเป็นวัสดุดูดซับเสียง ดูดซับเสียงได้ดีที่ความดันต่ำ อิฐมีสมบัติต้านทานความร้อนต่ำ และมีสมบัติต้านทานทางกลที่ดี

คำสำคัญ : อิฐ สมบัติทางฉบับ ชี้ทางธรรมชาติ

* อาจารย์ สาขาวิชพิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

** นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Insulating Properties of Crumb Rubber-Mixed Concrete Brick

Abdeen Dasaesamich* Safa Sani** Rusna Wohpha** and Hayana Kana**

Abstract

This research project aimed to study the effect of natural crumb rubber on insulating properties of brick which Portland cement type 1, sand, gravel and crumb rubber were used as a mixture. The effect of the replacement of sand and stone with crumb rubber on physical properties, sound insulating properties, thermal insulating properties and mechanical properties were investigated. The crumb rubbers effected both density and water absorption of the brick. The results from Noise Reduction Coefficient revealed that the brick was an effective sound insulator as well as highly mechanical resistant. However, it had a low thermal resistance.

Keywords : Brick, Insulating properties, Crumb rubber

* Lecturer, Dept. of Science, Fac. of Science and Technology Yala Rajabhat University, Yala

** Undergraduate Student, Dept. of Science, Fac. of Science and Technology Yala Rajabhat University, Yala


บทนำ

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันให้ความสนใจกับการออกแบบและเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถบังคับกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าสู่ที่อยู่อาศัย โดยวัสดุที่นำมาประกอบอาคารควรมีสมบัติ คือ 1) ด้านทานความร้อน (thermal resistivity) สูง หรือมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ ลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคาร 2) ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกห้องที่เกิดเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากมลภาวะแวดล้อม 3) ความแข็งแรงทางกล (mechanical strength) หนต่อการกระแทกจากภายนอก (1)

ชี้ยางพารา (ชี้ยางธรรมชาติ) เป็นวัสดุเหลือใช้ ที่มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง มีค่าความจุความร้อนที่ต่ำ อีกทั้งเป็นวัสดุไม่อันตราย หรือเกิดผลกระทบไม่เป็นผุนและไม่มีสารพิษเจ็บปวดกัดต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเมื่อนำไปออกแบบเป็นวัสดุสำหรับที่อยู่อาศัย (2) จึงมีความสนใจในการนำชี้ยางธรรมชาติมาเป็นวัสดุ แทนมวลรวม ใช้ในการสร้างอิฐ เพื่อเป็นแนวทางในการหาวัสดุที่มีสมบัติความเป็นจนวน อีกทั้งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นศึกษาสมบัติความเป็นจนวน ทั้งในด้านเสียง ด้านความร้อน และด้านซึ่งกล

วิธีการ

วัสดุผสมของอิฐในการวิจัยนี้ประกอบด้วย ชี้ยางธรรมชาติขนาด $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ (ภาพที่ 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 ทราย ทินเกรด (ขนาด 3/8 นิ้ว) และน้ำสะอาด ออกแบบสัดส่วนในการทำอิฐโดยลดสัดส่วนของมวลรวม (ทินเกรดและทราย) ลงและแทนที่ด้วยชี้ยางธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 10 15 และ 20 โดยน้ำหนัก กำหนดอัตราส่วนน้ำต่อกูปนซีเมนต์ (W/C Ratio) เท่ากับ 0.20 โดยน้ำหนัก คงที่ทุกสัดส่วนของการวิจัย ซึ่งมีสัดส่วนการผสมแสดงดังตารางที่ 1 เตรียมอิฐให้มี 2 รูปทรง ได้แก่ รูปทรงลูกบาศก์ขนาด $10 \times 10 \times 10 \text{ cm}^3$ สำหรับการทดสอบ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกล และรูปทรงกลมลูกฟันคุนย์กลาง 5.5 cm ความหนา 1 cm . สำหรับการทดสอบหากค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจากนั้นบ่มชั่นอิฐเป็นเวลา 28 วัน



ภาพที่ 1 ชี้ยางขนาด $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$

ตารางที่ 1 สัดส่วนของส่วนผสมในการทำอิฐ


ร้อยละการแทนที่ชี้ยางธรรมชาติ	ทราย:ทินเกรด (2:1)	ปูนซีเมนต์	ชี้ยางธรรมชาติ
10	27:13	50	10
15	23:12	50	15
20	20:10	50	20

ทดสอบสมบัติทางกายภาพของอิฐ (ความหนาแน่น และอัตราการดูดกลืนน้ำ) ที่ผ่านการบ่ม ตามมาตรฐานการทดสอบมอก. 1505-2541 (3) ทดสอบสมบัติต้านทานทางเสียง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงด้วยเทคนิคของห่อคลินนิ่ง ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C384-03 ที่พัฒนาโดย อาบีเดิน และคณะ (4) ทดสอบที่ความถี่ 250 500 1,000 และ 2,000 Hz เปรียบเทียบความสามารถในการลดTHONเสียงของอิฐ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การลดระดับความดังของเสียง (Noise Reduction Coefficient, NRC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ความถี่ 250 500 1,000 และ 2,000 Hz ทดสอบสมบัติต้านทานความร้อน โดยทำการวัดค่าการนำความร้อนของอิฐ ด้วยเทคนิค Thermal Constant Analysis (TCA) ด้วยเครื่อง Hot Disk Thermal Constant Analyzer (Hot Disk AB) ทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


สมบัติทางความร้อนของวัสดุ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ และจากค่าการนำความร้อนคำนวณค่าต้านทานความร้อน (thermal resistance) ซึ่งเป็นส่วนกลับของค่าการนำความร้อน สำหรับ สมบัติต้านทานด้านกล ทดสอบกำลังอัด ตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541(3) และสมบัติการต้านแรงกระแทก ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์ของแรงกระแทกสูงสุดที่อิฐสามารถรับได้ ทดสอบโดยวางห้องอิฐไว้กับพื้นที่เรียบสม่ำเสมอ ผิวไม่แข็ง นำห่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว วางบนห้องอิฐให้ห่อ PVC อยู่ตรงกับกลางเพื่อทำให้อิฐเหล็กตกลงกับกลางของห้องอิฐ จากนั้นปล่อยลูกบอลเหล็กมวล 7.50 kg ที่ความสูงเริ่มต้น 15.00 cm ปรับระยะการปล่อยครั้งละ 1.25 cm ทดสอบจนกว่าห้องอิฐเริ่มแตกร้าว คำนวณค่าพลังงานศักย์ โดยใช้ค่าระยะสูงสุดที่ทำให้อิฐแตกร้าว และมวลของอิฐเหล็ก คำนวณหาพลังงานศักย์สูงสุดที่ได้อิฐรับได้ (5)

ผล

จากการเตรียมอิฐที่มีส่วนผสมของเศษขี้ยางธรรมชาติ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติต้านทานทางเสียง สมบัติทางความร้อนและ สมบัติต้านทานทางกล ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้




ภาพที่ 2 ความหนาแน่น



ภาพที่ 3 ร้อยละการดูดซึมน้ำ

ภาพที่ 2 - 3 แสดงสมบัติทางกายภาพของอิฐ ซึ่งพบว่า ความหนาแน่นของอิฐ มีค่าลดลงเมื่อสัดส่วนในการแทนที่ของขี้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยมีค่า 1,756 1,624 1,586 kg/m³ สำหรับร้อยละการแทนที่ขี้ยาง 10 15 และ 20 ตามลำดับ และมีร้อยละการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนในการเติมเศษขี้ยางธรรมชาติ โดยทุกสัดส่วนของการแทนที่มีค่าร้อยละการดูดซึมน้ำที่น้อยกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก 1505-2541) คือไม่เกินร้อยละ 20 (3)


สำหรับสมบัติต้านทานทางเสียงซึ่งพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของอิฐ (ภาพที่ 4) ช่วงความถี่เสียง 250 - 2,000 Hz พบร้าค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตามความถี่ลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่างจากอิฐที่ไม่มีส่วนผสมของเศษยางที่มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคงที่ (2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงสุดที่ความถี่ 500 Hz เมื่อนำค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ความถี่ 250 500 1,000 และ 2,000 Hz คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียงของอิฐ (NRC) ได้ค่าเท่ากับ 0.23 0.30 และ 0.41 สำหรับ อิฐที่มีร้อยละการแทนที่ขี้ยางธรรมชาติ 10 15 และ 20 ตามลำดับ



ภาพที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ขึ้นกับความดัน

จากการทดสอบสมบัติต้านทานทางความร้อนได้ค่าการนำความร้อน เท่ากับ 0.91 0.75 และ 0.67 W/mK สำหรับ อิฐที่มีร้อยละการแทนที่ 10 20 และ 30 ตามลำดับ และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด ค่าการนำความร้อน ที่เหมาะสมสำหรับอนุวนทางความร้อนอยู่ในช่วง 0.303-0.476 W/mK ซึ่งจากการทดสอบ พบว่า อิฐมีค่าการนำความร้อน มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อพิจารณาถึงค่าความต้านทานความร้อน ซึ่งเป็นส่วนกลับของค่าการนำความร้อน มีค่า 1.09 1.83 และ 1.49 mK/W อิฐที่มีร้อยละการแทนที่ 10 20 และ 30 ตามลำดับ


สำหรับกำลังอัดของอิฐ(ภาพที่ 5) พบว่า มีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของมวลที่ใช้ในการแทนที่เมื่อมีเดินเข้า Yang ธรรมชาติ โดยกำลังอัดมีค่าลดลง 66% 82% และ 92% สำหรับอิฐที่มีร้อยละการแทนที่เข้า Yang ธรรมชาติ 10 15 และ 20 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังอัดกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาก 58-2530 ซึ่งกำหนดค่ากำลังอัดไว้ไม่น้อยกว่า 25 kg/cm² (6) พบว่า อิฐที่มีส่วนผสมของเศษเข้า Yang ร้อยละ 20 มีค่ากำลังอัดน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



ภาพที่ 5 กำลังอัด

ก่อน ทดสอบ				
หลังทดสอบ				
	0 %	10 %	15 %	20 %

ภาพที่ 6 ลักษณะการแตกร้าวของอิฐหลังการทดสอบสมบัติต้านแรงกระแทก



ภาพที่ 7 พลังงานกระแทก

เมื่อพิจารณาสมบัติต้านแรงกระแทกของอิฐโดยพิจารณาจากพลังงานศักย์สูงสุดที่อิฐเกิดรอยร้าวครั้งแรก บ่งบอกถึงความสามารถในการรับแรงเบนฉับพลัน (shock load) (5) ดังภาพที่ 7 พบว่า พลังงานสูงสุดที่อิฐสามารถต้านทานได้ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของชี讶งธรรมชาติ โดยลักษณะการแตกร้าวมีลักษณะที่เนื้ออิฐมีเก้ากันมากขึ้น (ภาพที่ 6) เมื่อร้อยละของการแทกที่ชี讶งธรรมชาติเพิ่มขึ้นและสมบัติต้านแรงกระแทกมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามสัดส่วนของชี讶งธรรมชาติ

วิจารณ์

จากการศึกษาสมบัติความเป็นฉนวนของอิฐ ที่มีร้อยละการแทกที่หินเกร็ดและทรายด้วยชี讶งธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 10 15 และ 20 โดยน้ำหนัก พบว่า ชี讶งธรรมชาติที่เติมมีผลต่อความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ำสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุนพูล และวันชัย (7) ทั้งนี้เนื่องจากการเติมชี讶งธรรมชาติทำให้เกิดความพรุนภายในเกิดช่องว่างภายในทำให้อิฐมีน้ำหนักเบา อีกทั้งช่องว่างภายในทำให้เกิดการเก็บกักน้ำไว ทำให้อิฐดูดซึมน้ำได้ดี (8) อิฐมีค่าล้มประลิทธ์การลดลงของเสียงอยู่ในช่วง 0.4-1.0 จดเป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) (2) สามารถลดTHONพลังงานเสียงจากลิ่งแวดล้อมได้ดี โดยเฉพาะการดูดซับเสียงที่ความถี่ต่ำ (500 Hz) และการเติมชี讶งธรรมชาติทำให้สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงมีค่าลดลงเนื่องมาจากการน้ำหนักของอิฐลดลงความสามารถในการดูดซับเสียงเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาสมบัติต้านทานทางความร้อนซึ่งได้แก่ ค่าการนำความร้อน และค่าต้านทานความร้อน อิฐมีสมบัติต้านทานความร้อนต่ำ และสำหรับสมบัติต้านทานทางกล อิฐมีสมบัติต้านทานทางกลที่ดี ทั้งกำลังอัด และสมบัติต้านทานแรงกระแทก โดยสมบัติต้านทานของอิฐ ได้รับอิทธิพลมากจากเศษชี讶งพาราธรรมชาติที่เติม ที่มีความยืดหยุ่น แต่การเติมเศษชี讶งธรรมชาติทำให้ความสามารถในการยึดเหนี่ยว

ระหว่างโมเลกุลของปูนซีเมนต์ลดน้อยลงและพื้นผิวของมวลรวม (ชี้ทางธรรมชาติ) มีความสำคัญสำหรับการยึดเหนี่ยว (bond) ระหว่างมวลรวมและซีเมนต์ ลดการยึดเหนี่ยวระหว่างมวลรวมและปูนซีเมนต์ ทำให้กำลังของคอนกรีตลดลง (9) ซึ่งการวิจัยสรุปได้ว่า อัฐมีส่วนผสมของชี้ทางธรรมชาติ เท่าสมในการใช้งานอิฐที่ต้องการรับแรงกระแทกสูง สามารถดูดซับเสียงได้ดี เช่น แผงกันน้ำเสียงทางด้านกันที่อยู่อาศัย ที่กำบังด้านการทหาร ผนังกันเสียง เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัย (บกศ.) ประจำปี 2553 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารอ้างอิง

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน 10 ชนิด. เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและฉนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน , 63 หน้า.
2. Han, Z., Kombe, T. and Thong-on, N. : Crumb rubber blends in noise absorption study. Materials and structure. 41; p 38-390. 2008.
3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นล้วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ นก. 1505-2541. กรุงเทพมหานคร. 2542
4. อานีดิน ดะแซสามา : ใจลา ดะดุนະ และ สุขย์ลา สีอแม : สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุปูพื้น. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553. 3 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
5. รัชวุฒิ รุ้งเนตคุณ : ความต้านแรงกระแทกของอัฐดินซีเมนต์ผสมน้ำยาางพารา. ว. วิชาการ APHEIT JOURNAL 13(1): 25-34. 2549.
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตถือไม้รับน้ำหนัก นก. 58-2530. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร. 2530.
7. ดันพูล ตันนไยกัส และ วันชัย แก้วไฟ : การพัฒนาคอนกรีตมวลรวมเศษชี้ทางธรรมชาติเติมด้วยเต้าแกลงขาว. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 20 , 21-22 พฤษภาคม 2552, 555-560.
8. Sukontasukkul, P. and Wiwatpattanapong, S. : Lightweight Concrete Mixed with Superfine Crumb Rubber Powder Part 1 : Insulation Properties. The Journal of KMUTNB., Vol 19(3) : p297-305. 2009.
9. ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จัตุรพิทักษ์กุล : ปูนซีเมนต์ ปอชโซล่า และคอนกรีต. สมาคมคอนกรีตไทย, กรุงเทพมหานคร. 381 หน้า. 2551.