

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
Sound Absorption Coefficients of Abundant Inventory in the Locality

นาปีเสีอะ กาโอะ*
ซอลีฮัท ละตานา*
โรสลีนา จาราแว**

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุในท้องถิ่น โดยนำวัสดุ 4 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย เปลือกกล้วย กระดาษลัง และขี้เลื่อย ผสมกับน้ำยางพารา สัดส่วนระหว่างวัสดุกับน้ำยางพารา ในอัตราส่วน 30 : 70 ซึ่งทำการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงด้วยเทคนิคท่อคลื่นนิ่ง ที่ความถี่ 250 500 1000 2000 และ 4000 Hz โดยแสดงค่าผลการทดลองในรูปของ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (α) ค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียง (NRC) จากผลการทดสอบพบว่าวัสดุทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ขี้เลื่อย กระดาษลัง เปลือกกล้วย และชานอ้อย พบว่าขี้เลื่อยเป็นวัสดุที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการดูดซับเสียง เพราะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงสุด คือ 0.855 0.551 0.488 0.596 และ 0.150 ตามลำดับและสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียงสูงสุด คือ 0.498 0.464 0.415 และ 0.355 ตามลำดับ ซึ่งขี้เลื่อยเป็นวัสดุที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการนำไปใช้งาน

คำสำคัญ : สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง เทคนิคท่อคลื่นนิ่ง วัสดุในท้องถิ่น

ABSTRACT

The purpose of this research was to use local wastes as sound absorption materials we used pulp, banana peels, cardboard and sawdust mixed with rubber tap water. The mixture contains 30 % sawdust and 70 % rubber tap water. These 4 local wastes were all tested to see how absorbent each material was. The technique that was used was steady pipes. The frequencies used were ; 250, 500, 1,000 2,000 and 4,000 Hertz. The results of sound absorption was represented as (α) while the reduction of sound was represented as (NRC). The results of the tests showed that out of the four materials sawdust, cardboard, banana peel and pulp, sawdust was the best absorbent 0.855 0.551 0.488 0.596 and 0.150. The reduction sound value was 0.498, 0.464, 0.415, and 0.355. Sawdust was the best local waster for sound absorption.

Keywords: Sound absorption coefficient, standing wave tube, local materials.

*นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

**อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บทนำ

เสียงเป็นคลื่นกลที่ใช้อากาศเป็นพาหะ เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงและถูกส่งผ่านตัวกลาง โดยธรรมชาติแล้วเสียงจะมีทั้งคุณและโทษ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหามลพิษทางเสียงสำคัญ ปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่มีต่อสังคมไทยนั้นได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มิได้เป็นเพียงเสียงรบกวน ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องด้วย[1]

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเมืองหลักซึ่งประกอบด้วยเขตต่างๆ เช่น เขตธุรกิจการค้าเขตอุตสาหกรรม เขตที่พักอาศัยและเขตที่มีการจราจรหนาแน่น โดยแหล่งกำเนิดเสียงจะมาจากหลายแหล่ง อาทิ เช่นการคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศ โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ช่อมรถยนต์และสถานบันเทิง เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีในการลดระดับความดังของเสียงเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีความเป็นไปได้ในการที่จะนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่เหลือจากกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ[2] และการนำวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ทดแทน ช่วยให้การใช้พลังงานตลอดจนสารเคมีและสารพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุสังเคราะห์ลดลง โดย อาศัยแนวทางการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระจกฉนวน ซีเมนต์ ขานอ้อย และเปลือกกล้วย จึงเป็นวัสดุเหลือใช้ และสามารถทำให้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นวัสดุคิบบประกอบในการผลิตแผ่นดูดซับเสียง[3]

การดูดซับเสียง คุณภาพการดูดซับของวัสดุแต่ละชนิดเป็นแปรผันตามความถี่ของเสียงประเภทของการดูดซับเสียงแบ่งได้เป็น 4 ประเภท[4]

1. แผ่นดูดซับที่โปร่งเบาเหมือนฟองน้ำ (Porous) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงๆ

2. แผ่นดูดซับที่เป็นแผ่น (Membrane) เหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่ต่ำ

3. ตัวดูดซับเสียงก้ำกอน (Resonant) สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับช่วงความถี่ของเสียงได้ สามารถดูดซับความถี่เสียงคลื่นแคบ

4. แผ่นดูดซับเสียงที่เป็นปรุเป็นรู เป็นส่วนประกอบของตัวดูดซับเสียงก้ำกอน เหมาะสำหรับเสียงความถี่ปานกลาง

ในการทำวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการเลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงได้ดีที่สุด ซึ่งสามารถบ่งบอกค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี โดยจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความถี่ในแต่ละค่า อีกทั้งยังมีการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ขึ้นอยู่กับความถี่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
2. เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียง
3. เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : วัสดุทั้ง 4 ชนิด กระจกฉนวน ฉนวนซีเมนต์ ขานอ้อย และเปลือกกล้วย

กลุ่มตัวอย่าง : ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (α) ค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียง (NRC)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 การสร้างวัสดุดูดซับเสียง

วัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ ทำจากขานอ้อย เปลือกกล้วย ซีเมนต์และฉนวนกระจกฉนวน ด้วยการแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ง่ายต่อการปั่น และมีขนาดเล็ก ดังภาพที่ 1(a) และ 1(b) จากนั้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการผสมโดยกำหนดให้อัตรา

ส่วนผสมของขานอ้อยต่อน้ำย่างพารา 70:30 ซี้เลื่อย
ต่อน้ำย่างพารา 70:30 ลังกระดาษต่อน้ำย่างพารา
70:30 และเปลือกกล้วยต่อน้ำย่างพารา 30:70 ที่
ความหนา 10 cm จากนั้นนำใส่บล็อกแม่พิมพ์และอัด
ขึ้นรูป ดังภาพที่ 2(a) 2(b) 2(c) และ 2(d) อบที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที และ
ถูกเก็บไว้ในสภาวะห้องเป็น เวลา 1 วันก่อนนำมา
ทดสอบในขั้นตอนต่อไป




(a)



(b)

ภาพที่ 1 แซโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ง่ายต่อการปั้น
และมีขนาดเล็ก

- (a) นำขานอ้อยแซโซเดียมไฮดรอกไซด์
- (b) นำเปลือกกล้วยแซโซเดียมไฮดรอกไซด์



(a)



(b)



(c)



(d)

ภาพที่ 2 การอัดใส่บล็อกแม่พิมพ์และอัดขึ้นรูป

- (a) กระดาษลัง
- (b) ซี้เลื่อย
- (c) ขานอ้อย
- (d) เปลือกกล้วย

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

2.2.1 เครื่องบันทึกข้อมูล

Easy Sense Advance

2.2.2 เครื่องกำเนิดความถี่เสียง

2.2.3 หัววัดเสียง Smart

Q Sound Sensor

2.2.4 มอเตอร์สายความเร็วใน

การหมุน 5 รอบ/นาที ขนาด 4 W ค่าความต่าง

ศักย์ไฟฟ้า 220 V.

2.2.5 ท่อคลื่นนิ่ง (ท่ออะคริลิก)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

- ภาพที่ 3 (a) เครื่องบันทึกข้อมูล Easy Sense Advance
(b) เครื่องกำเนิดความถี่เสียง
(c) หัววัดเสียง Smart Q Sound Sensor
(d) มอเตอร์สายความเร็วในการหมุน 5 รอบ/นาที ขนาด 4 W ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 V.
(e) ท่อคลื่นนิ่ง (ท่ออะคริลิก)

2.3 การหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและสัมประสิทธิ์การลดเสียง

ประกอบวัสดุที่ต้องการทดสอบเข้ากับที่จับขึ้นงานทางด้านปลายข้างหนึ่งของท่อคลื่นนิ่งโดยให้ผิวหน้าของวัสดุตั้งฉากกับความยาวท่อ ปรับความถี่เสียงด้วยเครื่องกำเนิดความถี่เสียง ให้มีความถี่

250 500 1000 2000 และ 4000 Hz. เริ่มทดสอบที่ความถี่นั้นๆ เพื่อบันทึกค่าความดังเสียงสูงสุด (A_{max}) และค่าความดังเสียงต่ำสุด (A_{min}) ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้งต่อหนึ่งความถี่

2.4 สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Absorption Coefficient, α)

ความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุสามารถอธิบายได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงซึ่งขึ้นกับพลังงานเสียงที่ตกกระทบและดูดกลืนของวัสดุนั้นๆ ทั้งนี้เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบผิวของวัสดุดูดซับเสียงจะมีพลังงานส่วนหนึ่งสะท้อนออกไปและส่วนหนึ่งถูกดูดกลืนที่ผิวหน้าของวัสดุนั้น เสียงที่สะท้อนออกไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่น เช่น พลังงานความร้อน

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเป็นอัตราส่วนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับไปในวัสดุดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุดูดซับเสียงนั้น เมื่อชนกระทบ เทียบพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิด ค่าการดูดซับเสียงของทุกวัสดุจะแปรผันกับความถี่ของเสียงที่เข้าไป กระทบ ดังนั้นค่าการดูดซับเสียง จะถูกวัดที่หลายความถี่คือ 125 250 500 1000 2000 และ 4000 Hz ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจะใช้สัญลักษณ์ α ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1

เมื่อ $\alpha = 0$ หมายถึง พลังงานเสียงทั้งหมดมีการสะท้อนกลับ

เมื่อ $\alpha = 1$ หมายถึง พลังงานเสียงทั้งหมดถูกดูดซับไว้

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจะขึ้นอยู่กับความถี่ และคุณสมบัติประจำตัวของวัสดุดูดซับและอยู่ในรูปของความยาวคลื่น จะเกี่ยวข้องกับ ความยาวคลื่นที่มีความถี่ต่ำ การดูดซับจะแปรผันตรงกับขนาดของวัสดุ

โดยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficients, α) อาบีดิน ตะแกรงโลหะ, โกลา ตะกั่ว, สูยัลลา สีโอแม. (2552) สามารถวิเคราะห์หาค่าอัตราส่วนความดังสูงสุดต่อความดังต่ำสุดเป็น Standing Wave Ratio ; SWR

$$SWR = \frac{A + B}{A - B}$$

สมการการหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงในการทดสอบเสียง

$$\alpha = 1 - \frac{(SWR - 1)^2}{(SWR + 1)^2}$$

เมื่อกล่าวถึงการซับเสียงว่าดีหรือไม่ดี โดยทั่วไปจะหมายถึงสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและใช้สัญลักษณ์ตามอักษรกรีกว่า α (แอลฟา) โดยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 และจะแตกต่างกันตามความถี่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ค่า α ที่เท่ากับ 0 จะมีความหมายว่า วัสดุดูดซับเสียงนั้นไม่สามารถดูดซับเสียงได้และเสียงนั้นจะสะท้อนกลับไปหมด ซึ่งค่า α ที่เท่ากับ 1 จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ วัสดุดูดซับเสียงนี้จะมีความสามารถดูดซับเสียงได้ทั้งหมด ไม่มีเสียงสะท้อนกลับเลย ในความเป็นจริงแล้วไม่มีวัสดุใดมีค่าเท่ากับ 0 หรือ 1 และวัสดุใดที่มีค่า α น้อยกว่า 0.15 จะถือว่าเป็นวัสดุสะท้อนเสียง ถ้ามากกว่า 0.4 ขึ้นไปจะถือเป็นวัสดุดูดซับเสียงเมื่อจะเลือกใช้จึงควรเลือกวัสดุดูดซับเสียงที่มีค่า α สูงๆ โดยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Absorption Coefficient, α) สามารถคำนวณได้จากสมการที่

2.1

$$\alpha = 1 - T^2 \quad (2.1)$$

เมื่อ α คือ สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Absorption Coefficient)

T คือสัมประสิทธิ์การสะท้อนเสียง (Reflection Coefficient)

โดยค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนเสียง (Reflection Coefficient) สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.2

$$T = \frac{SWR - 1}{SWR + 1} \quad (2.2)$$

เมื่อ SWR คือ Standing Wave Ratio ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าการอัดสูงสุดและการขยายสูงสุดของเสียงภายในหลอดอิมพีแดนซ์ V_{max}/V_{min} ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลักการ การแทรกสอดของเสียง

วัสดุทุกชนิดสามารถดูดซับเสียงได้ในระดับที่แตกต่างกันไป เมื่อคลื่นเสียงวิ่งกระทบวัสดุ จะมีส่วนของพลังงานเสียงถูกดูดซับและที่เหลือจะสะท้อนออกไป และเสียงที่สะท้อนออกไปนั้นจะมีพลังงานน้อยกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเสมอ และพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับเข้าไปจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่น โดยทั่วไปจะเป็นความร้อนและจำนวนพลังงานที่ถูกดูดซับเข้าไปจะแสดงในรูปของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient) คือค่าที่แสดงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ ถ้าหากใช้วัสดุที่ดูดซับเสียงไม่ดีจะทำให้เกิดเสียงก้องภายในห้องนั้นๆ ได้สามารถพิจารณา ค่าต่างๆได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับเสียง Sound Absorption Coefficient (SAC)

ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับเสียง เป็นอัตราส่วนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับไปในวัสดุดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุดูดซับเสียงนั้นเมื่อชนกระทบ เทียบกับพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดการดูดซับเสียงของทุกวัสดุจะแปรผันกับความถี่ของเสียงที่เข้าไป กระทั่ง ค่าการดูดซับเสียง จะถูกวัดที่หลายความถี่คือ 125 500 1000 2000 และ 4000 Hz ดังตัวอย่างตารางที่ 2.1 ซึ่งแสดงค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุดูดซับเสียงที่มีใช้ในโรงงานซึ่งความถี่เหล่านี้เป็นความถี่ตรงกลางของเสียงของวัสดุดูดซับเสียงที่วิ่งกระทบน้อยมากที่จะมีการใช้ค่า SAC ของเสียงในช่วงความถี่เดียว ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับเสียงจะใช้สัญลักษณ์ α ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

2. ตัวเลขระบุความสามารถในการดูดซับเสียงหรือสัมประสิทธิ์การลดระดับความดังของเสียง Noise Reduction Coefficient (NRC)

NRC เป็นตัวเลขที่ระบุได้ถึงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยที่ NRC คือ ค่าเฉลี่ยของ SAC ที่ถูกวัดที่ความถี่ 250 500 1,000 2,000

และ 4,000Hz ซึ่งค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุต่างชนิดกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.3 โดยค่า NRC คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ช่วงความถี่ 250 500 1,000 2,000 และ 4,000Hz และปิดเศษให้อยู่ที่ 0.05 โดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมามีค่ามากกว่า 0.40 ถึงจะถือว่าเป็นวัสดุดูดซับเสียง วัสดุที่มีรูพรุนฉนวน จะยอมให้คลื่นเสียงทะลุผ่านไปได้เล็กน้อย ซึ่งเป็นที่ที่พลังงานเสียงจะเปลี่ยนเป็นความร้อน เนื่องจาก ความเสียดทานระหว่างช่องอากาศกับเส้นใยวัสดุประเภทนี้สามารถมีค่า NRC ได้มากถึง 0.95 – 1.00 ขึ้นอยู่กับความหนาของฉนวน [1]

$$NRC = \frac{\alpha_{250} + \alpha_{500} + \alpha_{1000} + \alpha_{2000}}{4} \quad (2.4)$$


เมื่อ NRC คือ สัมประสิทธิ์การลดระดับความดังของเสียง

- คือ สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงในช่วงความถี่ 250 500 1,000 2,000 และ 4,000 Hz


3. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุเหลือใช้ทั้ง 4 ชนิด ด้วยชุดทดลองเทคนิคคลื่นนิ่ง ทำให้ได้กราฟแสดงค่าความดังเสียงสูงสุด (A_{max}) และค่าความดังเสียงต่ำสุด (A_{min}) เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุเหลือใช้ที่ความถี่ 250 500 1,000 2,000 และ 4,000 Hz ทำให้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุเหลือใช้ แล้วนำไปแสดงเป็นตารางสมการจำลองของวัสดุเหลือใช้ และนำค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ความถี่ค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดลองมาหาค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียง (Reduction Coefficient. NRC)


กราฟแสดงผลที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากผิวหน้าของวัสดุกับระดับเสียงของวัสดุชนิดต่างๆ




(a)



(b)



(c)



(d)

ภาพที่ 4 (a) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากผิวหน้าวัตถุกับระดับเสียงของกระดาดาลังที่ความถี่ 4,000Hz




- (b) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากผิวหน้าวัตถุกับระดับเสียงของซีเลื่อยที่ความถี่ 4,000Hz
- (c) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากผิวหน้าวัตถุกับระดับเสียงของชานอ้อยที่ความถี่ 4,000Hz
- (d) ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากผิวหน้าวัตถุกับระดับเสียงของเปลือกกล้วยที่ความถี่ 4,000Hz

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient, α) ของวัสดุเหลือใช้ที่ความถี่ 250 500 1,000 2,000 และ 4,000Hz

ความถี่ (Hz)	กระดาษลัง	ซีเลื่อย	ชานอ้อย	เปลือกกล้วย	
250	0.842	0.798	0.726	0.739	
	0.865	0.886	0.559	0.765	
	0.756	0.879	0.690	0.598	
เฉลี่ย	0.821	0.855	0.658	0.700	
	500	0.404	0.397	0.298	0.734
		0.401	0.461	0.513	0.360
0.580		0.794	0.408	0.567	
เฉลี่ย	0.462	0.551	0.406	0.554	
	1,000	0.370	0.383	0.496	0.426
		0.337	0.598	0.513	0.461
0.509		0.484	0.376	0.244	
เฉลี่ย	0.405	0.488	0.462	0.377	
	2,000	0.620	0.457	0.242	0.353
		0.533	0.890	0.270	0.415
0.748		0.441	0.235	0.568	
เฉลี่ย	0.634	0.596	0.249	0.445	
	4,000	0.152	0.162	0.124	0.110
		0.202	0.137	0.127	0.114
0.167		0.150	0.149	0.182	

เฉลี่ย	0.174	0.150	0.133	0.135
--------	-------	-------	-------	-------

กราฟแสดงผลที่ได้จากตารางความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุชนิดต่างๆ





(d)

- ภาพที่ 5 (a) ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของกระดาษลัง
- (b) ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของซีลื้อย
- (c) ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของชานอ้อย
- (d) ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคลื่นเสียงกับสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของเปลือกกล้วย

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย (Sound Absorption Coefficient, α)

ชนิดของวัสดุ	ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของเสียง (α) ที่ความถี่ (Hz) ค่าต่างๆ			
	กระดาษลัง	ซีลื้อย	ชานอ้อย	เปลือกกล้วย
250	0.821	0.854	0.658	0.700
500	0.462	0.551	0.406	0.554
1000	0.405	0.488	0.462	0.377
2000	0.634	0.596	0.248	0.445
4000	0.174	0.150	0.133	0.135

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียง (Noise Reduction Coefficient, NRC) ของวัสดุเหลือใช้ที่ความถี่ 4,000 Hz

ชนิดของวัสดุ	ค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียง (α) ที่ความถี่ (Hz) ค่าต่างๆ			
	กระดาษลัง	ซีลื้อย	ชานอ้อย	เปลือกกล้วย
NRC	0.464	0.498	0.355	0.415

จากการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของเสียงและสัมประสิทธิ์การลดของเสียงพบว่าวัสดุทั้ง 4 ชนิด จะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงแปรผกผันกับความถี่ เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับมีค่าน้อยลงและค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียงจะอยู่ในช่วง 0.35 - 0.49 ซึ่งถือได้ว่าวัสดุเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงปานกลาง

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุเหลือใช้ในท้องถื่น 4 ชนิด ได้แก่ กระดาษลัง ซีลื้อย ชานอ้อย และเปลือกกล้วย สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้

สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Absorption Coefficient, α) จะวัดที่ความถี่ 250 500 1,000 2,000 และ 4,000 Hz ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงสูงสุดของแต่ละวัสดุที่ได้จากการทดสอบ กระดาษลัง 0.821 0.854 0.658 และ 0.700 จากค่าการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์ดูดซับเสียงได้ดีที่สุดคือ ซีลื้อย และจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ได้ สามารถนำมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียงที่ได้จากการทดสอบของวัสดุกระดาษลัง ซีลื้อย ชานอ้อย และเปลือกกล้วย 0.499 0.464 0.498 0.355 และ 0.415 ซึ่งวัสดุที่ได้ค่าสัมประสิทธิ์การลดของเสียงได้ดีที่สุดคือ ซีลื้อย

ซึ่งสรุปได้ว่าซีลื้อยเป็นวัสดุที่ดูดซับเสียงได้ดีที่สุดและเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาเสียงรบกวน

อภิปรายผลการวิจัย

เปรียบเทียบค่าของของวัสดุชานอ้อยผสมซีเมนต์ [2] ทดสอบที่ความถี่ 250 500 1,00 2,000

และ 4,000 Hz ความหนา 5cm จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 0.041 0.037 0.101 0.035 และ 0.086 ตามลำดับ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความถี่และความหนาของวัสดุ และสำหรับวัสดุขานอ้อยผสมน้ำยางสดแล้วทำการทดสอบที่ความถี่ 250 500 1,00 2,000 และ 4,000 Hz จะได้ค่า 0.658 0.406 0.462 0.248 และ 0.133 ตามลำดับ พบว่าพบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ได้จะแปรผันกับความถี่ ทั้งนี้เนื่องจากชนิดส่วนผสมที่ใช้แตกต่างกันและความหนาที่แตกต่างกัน อาจมีผลทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงมีค่าที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

สำหรับความสามารถในการดูดซับเสียงของซีลี้อย มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้งาน ซึ่ง

มีค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงเท่ากับ 0.527 ที่ความหนา 1 cm นอกจากนี้วัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นจะดูดซับเสียงได้ดีในสัดส่วนที่ต่างกัน ตลอดจนความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ต่างๆไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้ดีที่ความถี่สูง ดังนั้นจึงควรนำวัสดุดูดซับเสียงที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการควบคุมเสียงที่มีความถี่สูงๆ

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุพืชแห้งและเส้นใย น่าสนใจมากขึ้นหากทำการทดลองเพิ่มเติม โดยการเปลี่ยนวัสดุหรือใช้ตัวประสานนอกจากที่กล่าวมาและการเพิ่มขนาดของวัสดุที่แตกต่างกันไป

เอกสารอ้างอิง

- นาดา หับ, รอกีเยาะ สะมะแอ, ฮานีซะฮ์ เจอะอาแว. (2553). สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงและสภาพนำความร้อนของอิฐที่มีส่วนผสมเถ้าไม้ยางพาราและอิฐที่มีส่วนผสมซีลียงพารา
บุรณัตร์ วิริยะ.(2555). การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุพืชแห้งและเส้นใยแก้ว
กิตติชาติ โหมาศวิน. (2554). แผ่นวัสดุดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมัน
รัฐภูมิ ยอดแก้ว, โสภภาพรรณ แสงศัพท์, สิงห์ อินทรชูโต.(2548) การดูดซับเสียงของแผ่นผ้าเพดานแลบ
อาปีติน ดะแซสามะ, โลลา ดะดุนะ, สุฮัยลา สือแม. (2552). สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุบุพื้น